


## LA68 CLEARTON 2K HS ALU

www.VISTO.com.pl

### Opis:

Dwukomponentowy, akrylowy lakier bezbarwny, spełniający wymagania Dyrektywy (VOC). Grubopowłokowy, opracowany dla uzyskania optymalnego efektu przy malowaniu samochodów osobowych, pojazdów użytkowych. Charakteryzuje się doskonałą rozlewnością, połyskiem oraz poślizgiem powierzchniowym. Jego zaletą jest wysoka odporność na warunki atmosferyczne i zadrapania. Bardzo łatwy w aplikacji. Lakier posiada bardzo dobrą przyczepność do powierzchni aluminiowych i żeliwnych.



100 LA68 CLEARTON 2K HS ALU  
50 CA005 ACRYCAT  
0-5% RA002/003 ACRYTHINNER

100 LA68 CLEARTON 2K HS ALU  
50 CA006/007 ACRYCAT  
0-5% RP002/003 ACRYTHINNER



LA68 CLEARTON 2K HS ALU	- żywice polyolowe
CA005 ACRYCAT (utwardzacz do powierzchni wewnętrznych)	- żywice poliizocjanianowe aromatyczne
CA006 ACRYCAT FAST	- żywice poliizocjanianowe alifatyczne
CA007 ACRYCAT STANDARD (utwardzacz z możliwością stosowania na powierzchnie zewnętrzne)	- żywice poliizocjanianowe alifatyczne
RA002	-reduktor STANDARD
RA003	-reduktor SLOW

### Dodatki specjalne:

ACC01 ACCELERATOR - przyspieszacz schnięcia  
EXTRA SLIP - dodatek poprawiający rozlewność i poślizg powierzchniowy



### Właściwe podłoże:

Baza BB03 BASETON GT




### Dysza pistoletu natryskowego i ciśnienie robocze

1,3-1,4 mm dysza  
2,5 bar na wejściu do pistoletu




### Aplikacja i cieniowanie

2- pełne warstwy  
Nałożyć pełną warstwę, po upływie podanego czasu odparowania drugą pełną warstwę



### Lepkość natryskowa:

17 s Kubek Forda nr 4 w temp. 20 C



### Czas odparowania

10 min

### Trwałość po zmieszaniu:

3 godz. w temp. 20 C



### Czas schnięcia

12 godz. 20 C  
60 min. 60 C



40-60 min  
50-70 cm odległość  
fale krótkie



### Zalecamy stosowanie właściwych środków osobistych

Rekomendujemy maski zasilane powietrzem z kompresora

## LA68 CLEARTON 2K HS ALU

### Dysze pistoletów natryskowych i ciśnienia:

	Wielkość dyszy	Ciśnienie robocze
Konwencjonalny	1,3 - 1,4 mm	3,5-4 bar na wejściu do pistoletu
DeVilbiss, Sata Trans-Tech grawitacyjny	1,3 - 1,4 mm	2,5 bar na wejściu do pistoletu
DeVilbiss, Sata Trans-Tech ssący	1,4 - 1,6 mm	2,5 bar na wejściu do pistoletu
Natrysk hydrodynamiczny Airmix lub Airless	0,23 mm	120-140 bar na wejściu do pistoletu

### Grubość powłoki:

Według rekomendowanej aplikacji - 45-60 um

### Suszenie:

	20 C °	60 °C	Promiennik IR (fale krótkie) odległość 50-70 cm
Czas odparowania		5-8 min	5-8 min
Pyłosuchość	60 min	10 min	2-3 min
Możliwość manipulacji	8 godz	30 min	8-10 min

#### Uwaga:

po suszeniu w temperaturze 60 °C i promiennikiem IR należy wystudzić obiekt do temperatury otoczenia przed przystąpieniem do dalszych czynności technologicznych.

Czasy suszenia podane dla rekomendowanej aplikacji i zalecanej temperatury obiektu.

Temperatura obiektu podczas suszenia nie może przekroczyć 100 °C.

### Polerowanie:

Wtrącenia i niewielkie uszkodzenia mogą być polerowane po całkowitym wysuszeniu i schłodzeniu powłoki do temperatury otoczenia.

Rekomendujemy system polerski BUFLEX firmy KOVAX.

Gotowy do polerowania po ok. 1 godz od schłodzenia do temp. Otoczenia.

### Wydajność:

Teoretycznie - 10 m<sup>2</sup> z jednego litra mieszanki gotowej do natrysku przy grubości 50 um.

Praktyczne zużycie materiału zależy od wielu czynników, między innymi: kształt obiektu, chropowatość podłoża, metody nakładania, warunki pracy, itp.

### Czyszczenie sprzętu:

Rozcieńczalnik do mycia Rc001 CLEANSOL, używany również do myjek pistoletowych i mycia innego sprzętu lakierniczego.

## LA68 CLEARTON 2K HS ALU

[www.VISTO.com.pl](http://www.VISTO.com.pl)

---

### **Lotne Związki Organiczne (VOC):**

Lakier spełnia wymagania Dyrektywy UE 2004/42/CE z 21 kwietnia 2004 roku, wg której limit wynosi 420 g/l VOC z mieszanki gotowej do użycia. Zawartość VOC dla tego produktu gotowego do użycia wynosi maksymalnie 400 g/l.

---

### **Przechowywanie:**

Przechowuj produkt szczelnie zamknięty.  
Unikaj dużych różnic temperatur.  
Temperatura przechowywania 15-20 °C.  
Okres magazynowania 12 miesięcy.

---

### **Przepisy BHP:**

Wyłącznie do profesjonalnego użytku.  
Sprawdź etykietę produktu.  
Użytkownik tego produktu jest zobowiązany do przestrzegania ustawowo obowiązujących w danym kraju przepisów BHP i postępowania z odpadami.

---

Informacje i sugestie zawarte w tej instrukcji wynikają z naszego doświadczenia i przeprowadzonych badań. Zapewniamy, że nasze produkty posiadają najwyższą jakość. Nie bierzemy odpowiedzialności za wpływ na rezultat końcowy czynników będących poza naszą kontrolą. Klient ponosi odpowiedzialność za właściwy dobór produktów do określonej sytuacji i warunków jakimi dysponuje.

---

Zapoznaj się z Kartą Charakterystyki LA68