




## FW02 WASHPRIMER 2K

brenen.pl

### Opis:

Dwukomponentowy wolny od chromianow grunt antykorozyjny przeznaczony do napraw renowacyjnych nadwozi. Podkład przyczepnościowy, reaktywny, na bazie żywic: fenolowych, poliwinylowych i epoksydowych  
Daje doskonałą przyczepność i zabezpieczenie antykorozyjne nawet dla miejsc z uszkodzoną powłoką lakierniczą (odpryski, rysy).



100 FW02 WASHPRIMER 2K  
100 CW02 WASHCAT



### Podstawowe surowce:

FW02 WASHPRIMER 2K - poliwinyl butyral i kombinacja żywic  
CW02 WASHCAT - roztwór kwasu fosforowego



### Aplikacja:

Nakładać 2-3 pełne warstwy

Na podkład można aplikować wszystkie podkłady marki VISTO

### Grubość warstwy:

Przy rekomendowanej aplikacji 20-30 um



### Dysza pistoletu natryskowego i ciśnienie robocze


1,6-1,8 mm dysza  
2,5 bar na wejściu  
do pistoletu

### Czas odparowania

Pomiędzy warstwami:  
5-10 min w 20 C

### Pokrywalny po:

30 minut w 20 C




### Czas na przereagowanie mieszanki przed aplikacją:

minimum 30 min

### Czas życia mieszanki:

do 24h w 20 C



### Lepkość natryskowa:

17 - 18 s Kubek Forda nr 4 w temp. 20 C



### Zalecamy stosowanie właściwych środków osobistych

Rekomendujemy maski zasilane powietrzem z kompresora



## FW02 WASHPRIMER 2K

brenen.pl

### Zastosowanie:

Podłoża: stal, stal ocynkowana, stal nierdzewna, aluminium  
istniejące wykończenia za wyjątkiem:  
laminatów i wykończeń termoplastycznych akrylowych

Przgotowanie podłoża: podłoże powinno być dokładnie odtłuszczone przy  
użyciu ASSR Antystatic Silicon Remover,  
szlifowane papierem P220-P330, oczyszczone i ponownie  
odtłuszczone  
Unikać kontaktu podkładu z wodą i wodorozcieńczalnymi  
zmywaczami,

Proporcje mieszania: 1 : 1 FW02 WASHPRIMER 2K i CW02 WASHCAT

Pokrywalny przez: Gotowy do szlifowania po 60 minutach w 20 C  
wszystkie podkłady wypełniające i lakiery  
nawierzchniowe.

**NIE POKRYWAĆ NAPRAWCZYMI SZPACHLÓWKAMI POLIESTROWYMI**

Czyszczenie sprzętu: używać **RC001 CLEANSOL**

### Czyszczenie sprzętu:

Rozcieńczalniki do mycia pistoletów, rozcieńczalnik nitrocelulozowy.  
Rekomendujemy rozcieńczalnik do myjek i mycia sprzętu  
lakierniczego **RC001 CLEANSOL**



## FW02 WASHPRIMER 2K

brenen.pl

---

### **Lotne Związki Organiczne (VOC) :**

Lakier spełnia wymagania Dyrektywy UE 2004/42/CE z 21 kwietnia 2004 roku, wg której limit wynosi 780 g/l VOC z mieszanki gotowej do użycia. Zawartość VOC dla tego produktu gotowego do użycia wynosi maksymalnie 750 g/l.

---

### **Przechowywanie :**

Przechowuj produkt szczelnie zamknięty.  
Unikaj dużych różnic temperatur.  
Temperatura przechowywania 15-20 °C.  
Okres magazynowania 12 miesięcy.

---

### **Przepisy BHP:**

Wyłącznie do profesjonalnego użytku.  
Sprawdź etykietę produktu.  
Użytkownik tego produktu jest zobowiązany do przestrzegania ustawowo obowiązujących w danym kraju przepisów BHP i postępowania z odpadami.

---

Informacje i sugestie zawarte w tej instrukcji wynikają z naszego doświadczenia i przeprowadzonych badań. Zapewniamy, że nasze produkty posiadają najwyższą jakość. Nie bierzemy odpowiedzialności za wpływ na rezultat końcowy czynników będących poza naszą kontrolą. Klient ponosi odpowiedzialność za właściwy dobór produktów do określonej sytuacji i warunków jakimi dysponuje.

---

Zapoznaj się z Kartą Charakterystyki FW02