


FW02 WASHPRIMER 2K

www.VISTO.com.pl

Opis:

Dwukomponentowy wolny od chromianow grunt antykorozyjny przeznaczony do napraw renowacyjnych nadwozi.

Daje doskonałą przyczepność i zabezpieczenie antykorozyjne przy prawidłowo wykonanej naprawie.



100 **FW02 WASHPRIMER 2K**
100 **CW02 WASHCAT**



Podstawowe surowce:

FW02 WASHPRIMER 2K - poliwinyl butyral i kombinacja żywic
CW02 WASHCAT - roztwór kwasu fosforowego



Aplikacja:


Nakładać 2-3 pełne warstwy

Na podkład można aplikować wszystkie podkłady marki VISTO



Dysza pistoletu natryskowego i ciśnienie robocze

1,6-1,8 mm dysza
2,5 bar na wejściu
do pistoletu



Czas odparowania

Pomiędzy warstwami:
5-10 min w 20 C

Pokrywalny po:

30 minut w 20 C



Lepkość natryskowa:

17 - 18 s Kubek Forda nr 4 w temp. 20 C



Zalecamy stosowanie właściwych środków osobistych

Rekomendujemy maski zasilane powietrzem z kompresora

FW02 WASHPRIMER 2K

Zastosowanie:

Podłoża: stal, stal ocynkowana, stal nierdzewna, aluminium
istniejące wykończenia za wyjątkiem:
laminatów i wykończeń termoplastycznych akrylowych

Przgotowanie podłoża: podłoże powinno być dokładnie odtłuszczone przy
użyciu ASSR Antystatic Silicon Remover,
szlifowane papierem P220-P330, oczyszczone i ponownie
odtłuszczone
Unikać kontaktu podkładu z wodą i wodorozcieńczalnymi
zmywaczami,

Proporcje mieszania: 1 : 1 FW02 WASHPRIMER 2K i CW02 WASHCAT

Pokrywalny przez: Gotowy do szlifowania po 60 minutach w 20 C
wszystkie podkłady wypełniające i lakiery
nawierzchniowe.

NIE POKRYWAĆ NAPRAWCZYMI SZPACHLÓWKAMI POLIESTROWYMI

Czyszczenie sprzętu: używać **RC001 CLEANSOL**

Czyszczenie sprzętu:

Rozcieńczalniki do mycia pistoletów, rozcieńczalnik nitrocelulozowy.
Rekomendujemy rozcieńczalnik do myjek i mycia sprzętu
lakierniczego **RC001 CLEANSOL**



FW02 WASHPRIMER 2K

www.VISTO.com.pl

Lotne Związki Organiczne (VOC):

Lakier spełnia wymagania Dyrektywy UE 2004/42/CE z 21 kwietnia 2004 roku, wg której limit wynosi 780 g/l VOC z mieszanki gotowej do użycia. Zawartość VOC dla tego produktu gotowego do użycia wynosi maksymalnie 750 g/l.

Przechowywanie:

Przechowuj produkt szczelnie zamknięty.
Unikaj dużych różnic temperatur.
Temperatura przechowywania 15-20 °C.
Okres magazynowania 12 miesięcy.

Przepisy BHP:

Wyłącznie do profesjonalnego użytku.
Sprawdź etykietę produktu.
Użytkownik tego produktu jest zobowiązany do przestrzegania ustawowo obowiązujących w danym kraju przepisów BHP i postępowania z odpadami.

Informacje i sugestie zawarte w tej instrukcji wynikają z naszego doświadczenia i przeprowadzonych badań. Zapewniamy, że nasze produkty posiadają najwyższą jakość. Nie bierzemy odpowiedzialności za wpływ na rezultat końcowy czynników będących poza naszą kontrolą. Klient ponosi odpowiedzialność za właściwy dobór produktów do określonej sytuacji i warunków jakimi dysponuje.

Zapoznaj się z Kartą Charakterystyki FW02
